

UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA

OPIS

PLUS24 dzięki swojej kremowej konsystencji i delikatnej strukturze świetnie się rozprowadza i doskonale szlifuje. Może być używana zarówno jako szpachlówka wypełniająca jak i wykończeniowa.

PLUS24 charakteryzuje się łatwą aplikacją, szybkim czasem schnięcia oraz łatwością szlifowania.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Poliester nienasycony	
Kolor:	Żółty	
Ciężar właściwy:	1,9 kg/l w 20°C	
LZO:	8 g/l	Gotowego produktu

PRODUKTY POMOCNICZE




Utwardzacz PBO

NADAJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH POWIERZCHNI




Może być stosowana na stal lub powierzchnie poliestrowe.
Kiedy wymagana jest maksymalna ochrona zastosuj również grunt epoksydowy.
Nie stosować na wykończeniach termoplastycznych i na Wash Primer.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI





- 1 – Identyfikacja powierzchni.
- 2 – Proces.

PROCES		Stal	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1 – APLIKACJA

	 WAGOWO	 100	
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		4'	15'

2 – SZLIFOWANIE

	 ORBIT		
WSTĘPNE	↓	7 – 5 mm	P80
			P150
KOŃCOWE		5 – 3 mm	P220 P240

UWAGI

Nie dodawać więcej utwardzacza niż jest to zalecane. Dokładnie wymieszać.
Należy odizolować szpachlę przed aplikacją lakieru wykończeniowego.
Szpachle poliestrowe nie stwardnieją w temperaturze poniżej +5°C.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść szpachelki przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.

ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.