



GLOBAL 6000

E71WERSJA: 180706
STRONA: 1/3

LAKIER BEZBARWNY 2+1

OPIS



Lakier bezbarwny akrylowy 2K. Charakteryzuje się wysokim połyskiem i łatwą aplikacją. Może być używany w naprawach całościowych jak i częściowych. Bardzo łatwy w polerowaniu.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Akryl 2K	
Kolor:	Bezbarwny	
Ciężar właściwy:	0,98 kg/l w 20°C	
Lepkość CF/4:	16" w 20°C	
Grubość warstwy suchej:	35-40 mikronów 2 warstwy	
Wydajność:	9-10 m ² /l	
Zawartość części stałych:	43%	Global 6000
	39%	Mieszanka (100:50 poj.)
LZO:	590 g/l	Mieszanka (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB(e)(840) 590g/l

PRODUKTY DODATKOWE

- G 5004 Wolny Utwardzacz
- G 5005 Standardowy Utwardzacz
- G 5006 Szybki Utwardzacz

		
<i>T^a</i> (°C)	<i>Utwardzacz</i>	<i>Utwardzacz</i>
< 18	G5006	G5005-G5006
18 - 25	G5005	G5004-G5005
> 25	G5004-G5005	G5004

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **GLOBAL 6000** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta.

PROPORCJE MIESZANIA

GLOBAL 6000				
			20°C	
G 5004	100:50 poj.			5h
G 5005	100:49,8 wagowo	2 : 1	16" F/4	4h30'
G 5006				3h

SPOSÓB APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2 - 1,5	2,2-2,5	15-20		
	1,3	2,2-2,5	15-20	2	5'
	1,2-1,4	2	10		

CZASY SCHNIĘCIA

20° C						60° C			PROMIENNIK		
										FLASH OFF	FULL BAKE
G5004	25'	5h	7h	11h	12h	G5004	30'	5h	Dark	3'	5'
G5005	18'	3h	5h	10h	12h	G5005	25'	4h	Light	4'	6'
G5006	15'	2h	4h	9h	10h						

UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.

Nie stosować, gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.

Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.

ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.