



# UNIX 50

WERSJA:  
STRONA: 1/3

## LAKIER BEZBARWNY 2+1

### OPIS



Lakier bezbarwny akrylowy 2K. Charakteryzuje się wysokim połyskiem i łatwą aplikacją. Może być używany w naprawach całościowych jak i częściowych. Bardzo łatwy w polerowaniu.

### CECHY FIZYCZNE

<b>Rodzaj:</b>	Akryl 2K	
<b>Kolor:</b>	Bezbarwny	
<b>Ciężar właściwy:</b>	0,98 kg/l w 20°C	
<b>Lepkość CF/4:</b>	16" w 20°C	
<b>Grubość warstwy suchej:</b>	35-40 mikronów 2 warstwy	
<b>Wydajność:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l	
<b>Zawartość części stałych:</b>	43%	UNIX 50
	39%	Mieszanka (100:50 poj.)
<b>LZO:</b>	590 g/l	Mieszanka (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB(e)(840) 590g/l

### PRODUKTY DODATKOWE

- G 5004 Wolny Utwardzacz
- G 5005 Standardowy Utwardzacz
- G 5006 Szybki Utwardzacz

		
<i>T<sup>a</sup></i> (°C)	<i>Utwardzacz</i>	<i>Utwardzacz</i>
< 18	G5006	G5005-G5006
18 - 25	G5005	G5004-G5005
> 25	G5004-G5005	G5004

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Zastosuj **UNIX 50** na lakier bazowy po jego odparowaniu wg. czasu zalecanego przez producenta.

## PROPORCJE MIESZANIA

UNIX 50				
			20°C	
<b>G 5004</b>	100:50 poj.	2 : 1	16" F/4	5h
<b>G 5005</b>	100:49,8 wagowo			4h30'
<b>G 5006</b>				3h

## SPOSÓB APLIKACJI

	mm	bar	cm		
	1,2 - 1,5	2,2-2,5	15-20	2	5'
	1,3	2,2-2,5	15-20		
	1,2-1,4	2	10		

## CZASY SCHNIĘCIA

20° C						60° C			PROMIENNIK		
										FLASH OFF	FULL BAKE
<b>G5004</b>	25'	5h	7h	11h	12h	<b>G5004</b>	30'	5h	Dark	3'	5'
<b>G5005</b>	18'	3h	5h	10h	12h	<b>G5005</b>	25'	4h	Light	4'	6'
<b>G5006</b>	15'	2h	4h	9h	10h						

## UWAGI

Wilgotność wpływa na składniki lakieru bezbarwnego, tak więc upewnij się, że sprzętu do aplikacji lakieru jest całkowicie suchy. Zamknij pojemnik z utwardzaczem natychmiast po użyciu.

Nie stosować, gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70%.

Nie stosować w temperaturze niższej niż +10 ° C. W tym przypadku osusz w kabinie lakierniczej.

## CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

## BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

## GWARANCJA

W oryginalny, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.

ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.